

TECHNISCHES DATENBLATT**BATUBAND PRIMER****DÜNNFLÜSSIGER LÖSEMITTELHALTIGER
BITUMENVORANSTRICH**

- schnelltrocknend
- schnellabbindend
- staubbindend
- verarbeitungsfertig eingestellt

ANWENDUNG:

BATUBAND PRIMER ist ein schnelltrocknender Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. Auch als Haftvermittler auf nichtsaugenden Untergründen wie z.B. Blech einsetzbar. Er dient als Grundierung für **BATUBAND** und **ELASTOROOFF LF**.

EIGENSCHAFTEN:

Erfüllt die Anforderung der AIB DS 835, schnelltrocknend, verarbeitungsfertig eingestellt, sehr gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen, resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u.a., schnellabbindend und staubbindend.

VERARBEITUNG:

Vor der Verarbeitung muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern. Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung **BATUBAND PRIMER** kurz aufrühren. Das Auftragen des Voranstrichs kann durch Streichen oder Anspritzen erfolgen.

VERBRAUCH:

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,2 - 0,3 kg/m².

TECHNISCHE DATEN:

Spezifisches Gewicht:	0,85 g/cm ³
Trockenstoffgehalt:	40 %
Flammpunkt:	ca. + 30 °C
Trockenzeit:	± 30 Minuten (abhängig vom Untergrund)
Lösungsmittel:	Gemisch aus aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Verpackung:	Dosen von 1 l und 5 l



LAGERUNG:

12 Monate lagerfähig bei nicht geöffneter Verpackung, trockener Lagerung und Temperaturen zwischen + 5 und + 30 °C.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

Entzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Gesundheitsschädlich. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 11.11

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com