

## TECHNISCHES DATENBLATT



### **BOSTIK'S BEST**



#### SPEZIAL-BODENBELAGKLEBSTOFF

- lösemittelfrei
- besonders streichfähig
- kurze Ablüftezeit
- lange Einlegezeit
- besonders geeignet für die Klebung von elastomeren Belägen auf nicht saugfähigen Untergründen
- sehr emissionsarm
- hohe Anfangsklebkraft
- hohes Rückhaltevermögen
- geringer Verbrauch

### ANWENDUNGSBEREICH:

Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge, Beläge auf Basis Polyolefin, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Für Teppichbeläge mit hoher Eigenspannung, wie z. B. störrische Nadelvliesbeläge, empfehlen wir **BOSTIK® POWER-TEX**. Aufgrund der unterschiedlichen Qualitäten bei Polyolefin-Belägen, ist die Verlegeeignung in Abstimmung mit dem Belaghersteller zu prüfen. Geeignet für die Haftklebung von PVC- auf PVC-Beläge.

### TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Beige-weiß
Viskosität:	Streichfähig
Spez.- Gewicht:	ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Ablüftezeiten:	Naßklebung: ca. 10 - 15 Minuten, Haftklebung: ca. 45 - 60 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
Einlegezeit:	Ca. 60 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen +15 °C und +20 °C
Empfohlene Spachtelzahnung:	 TKB-Zahnform A 2 Verbrauch: Ca. 280 g/m <sup>2</sup>  TKB-Zahnform B 1 Verbrauch: Ca. 300 g/m <sup>2</sup>
	Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.
Belastbar:	Ab 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung: (Rollen nach DIN EN 12529)	Ja
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja – Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
GISCODE:	D I – lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC I „sehr emissionsarm“
GefStoffV:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gußasphaltestriche grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

## VERARBEITUNG:

**BOSTIK'S BEST** wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelag muß ggf. eine Ablüfzeit vorgeschaltet werden. Den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben. Nach 30 - 40 Minuten Bodenbelag nochmals nachreiben. Thermisches Verschließen der Fugen frühestens nach 24 Stunden vornehmen.

### Besonderer Hinweis für die Verlegung von Gummibelägen:

Bei Gummibelägen ab 3 mm Stärke ist die TKB-Zahnung B I einzusetzen.

### Haftklebung von homogenen PVC-Belägen:

Die Haftklebung wird bei nicht saugfähigem Untergrund in Kombination mit homogenen PVC-Belägen durchgeführt. Dazu ist es unerlässlich, daß der Klebstoff vor dem Einlegen des Belages vollständig ablüftet. Ablüfzeit: 45 - 60 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Fingertest). Einlegezeit: Bis max. 60 Minuten. Im übrigen sinngemäß wie vorstehend verfahren.

**HINWEIS:** Belag möglichst genau einlegen, da die hohe Oberflächenklebrigkeit des Einstrichs notwendige Korrekturen erschwert. Bei der Verlegung von dünneren Belägen und bei Überschreiten der Einlegezeit kann sich die Spachtelzahnung auf der Oberseite markieren. Ansprüche daraus schließen wir ausdrücklich aus. PVC-Designbeläge eignen sich nicht für die Haftklebung.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

## LIEFERGEBINDE:

850 g Dose	Artikel-Nr. 50-29020011	12 Stück pro Karton	30 Kartons pro Palette
3,5 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-29020014		90 Stück pro Palette
6 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-29020005		64 Stück pro Palette
13 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-29020016		33 Stück pro Palette
21 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-29020017		22 Stück pro Palette
150 kg Faß	Artikel-Nr. 50-29020678		2 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 08. 11

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com