

TECHNISCHES DATENBLATT



BOSTIK DIRECT

HOCHWERTIGER TAPETEN-ROLLKLEISTER FÜR WANDAUFTRAG

- hohe Klebkraft
- gute Benetzung der Tapete und des Untergrundes
- leichter Rollenauftrag
- trocknet fleckenlos auf
- hohe Anfangshaftung
- hohe Ergiebigkeit
- temperatur-, kalk- und zementbeständig
- gut korrigierbar im Naßzustand

ANWENDUNGSBEREICH:

BOSTIK DIRECT ist ein hochwertiger Rollkleister zum Kleben von Vliestapeten. Der Kleisterauftrag kann auf die Tapete oder mittels Lammfellrolle direkt auf die Wand erfolgen. Besonders anwendbar zur Verklebung von schweren Tapeten, z. B. Vinyl- und Prägetapeten, Rauhfaser, Strukturpapeten, Textiltapeten, Naturwerkstoff-Tapeten, Textil-, sowie Glasfasergewebetapeten. **BOSTIK DIRECT** ist ebenso für den Einsatz aller Arten von Tapeziergeräten geeignet.

TECHNISCHE ANGABEN:

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Basis: | Methylcellulose mit Kunstharz |
| Lieferform: | Weißes, rieselfähiges Pulver |
| Auflöszeit: | Ca. 15 Min. in kaltem Wasser |
| Aushärtezeit des Kleisters: | 24 bis 48 Stunden |
| Kleisterlösung: | Hochviskos |
| Ansatzverhältnis und Verbrauch: | |

| Anwendung | Ansatz | Liter Wasser | Ergiebigkeit für ca. | |
|----------------------|--------|--------------|----------------------|---------|
| | | | m ² | Rollen* |
| Auftrag auf die Wand | 1 : 8 | 4-4,5 | 30 | 6 |
| Auftrag auf Tapete | 1 : 10 | 5 | 35 | 7 |

*Eurorolle = 10,05 m

| | |
|------------------------------|---|
| Verarbeitungstemperatur: | Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C |
| PH-Wert: | ca. 7,0 |
| Trockenzeit: | 24 Stunden, je nach den klimatischen Bedingungen |
| Reinigung der Arbeitsgeräte: | Mit kaltem Wasser |
| Ergiebigkeit: | ca. 6 bis 7 Rollen |
| Lagerung: | Trocken aufbewahren, vor Feuchtigkeit schützen, mindestens 1 Jahr lagerfähig. |

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der tragfähige Untergrund muss sauber, frei von Ausblühungen und groben Verunreinigungen, nicht zu glatt sowie druck- und zugfest sein. Alte Tapeten, wasserlösliche und nicht fest haftende Anstriche sind restlos mit **BOSTIK TAPETENABLÖSER** zu entfernen. Unebene Flächen egalisieren sowie Risse und Löcher mit **FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL**, oder **GLÄTTSPACHTEL** ausbessern. Stark saugende, poröse, glatte und dichte Untergründe mit **BOSTIK DIRECT** im Ansatz 1:40 oder **TIEFENGRUND**, bzw. **PUTZ- UND HAFTGRUND** vollflächig sowie gleichmäßig vorbehandeln, dabei Filmbildung auf der Oberfläche vermeiden. Bei der Verklebung von durchscheinenden Tapeten ist mit **TAPETENGRUND WEISS** vorzustreichen. Ausblühungen sind mit **BOSTIK SALPETERENTFERNER** zu beseitigen.

VERARBEITUNG:

Packungsinhalt in kaltes sauberes Leitungswasser einrühren. Nach ca. 15 Minuten kräftig durchschlagen und verarbeiten.

Direkter Auftrag auf die Wand:

BOSTIK DIRECT mit einer Lammfellrolle auf die Wand vollflächig und gleichmäßig auftragen. Anschließend die Tapetenbahn auf Stoß einlegen und mit einer Tapezierwalze oder Spachtel luftblasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapete:

Die Tapeten gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen, evtl. einrollen und einweichen lassen, auf Stoß kleben und mit Tapezierwalze oder -spachtel luftblasenfrei andrücken. Bei Bedarf kann die Klebkraft und Feuchtigkeitsfestigkeit unter Zusatz von 20 % **BOSTIK TEXTILTAPETENKLEBER** erhöht werden.

Die Verarbeitungsangaben der Tapetenhersteller sind in jedem Fall zu beachten.

LIEFERGEBINDE:

30 x 500 g Faltschachtel im Karton

Art.-Nr. 50-7488 066 I

40 Kartons je Palette

Weitere Auskünfte gibt unser Sicherheitsdatenblatt

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 05. 05