

TECHNISCHES DATENBLATT**DACH DICHT**

- faserarmiert
- plasto-elastisch
- stoppt Wasser und Leckagen

ANWENDUNGSBEREICH

DACH DICHT wird zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen und im Bereich von Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit bei Durchbrüchen und Abschlüssen verwendet. **DACH DICHT** ist besonders gut zum Abdichten von Rissen, Kehlen und Fugen bei Bauteilen aus Beton (z. B. Betonfertigteile), Mauerwerk, Putz, Kupfer, Blei und Zink geeignet. **DACH DICHT** kann zur Erstellung dicker Sperrschichten verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

DACH DICHT ist eine faserarmierte, wasserundurchlässige, leicht zu verarbeitende, standfeste, teerfreie Paste auf Polymer-Bitumen-Basis, die plasto-elastisch aushärtet. **DACH DICHT** verfügt über eine gute Haftung ohne Primer auf u. a. Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Bitumen, Beton, Mauerwerk, Putz, Dachziegel und Dachpappe. Die Untergründe dürfen auch feucht, glatt und nicht saugend sein. **DACH DICHT** ist silikonfrei, sofort regenfest, bitumenverträglich, UV-, witterungs- und alterungsbeständig. Durch die plasto-elastische Einstellung können durch Temperaturschwankungen auftretende Bewegungen aufgenommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	Polymer-Bitumen, faserarmiert
Dichte:	1,10 g/cm ³
Viskosität:	pastös
Verarbeitungstemperatur:	-5°C - +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-20°C - +80°C
Hautbildungszeit (23°C/50% rel. LF):	5 – 10 min
Aushärtung (23°C/50% rel. LF):	3 mm pro 24 h
Shore A Härte nach DIN 53504:	ca. 23
Festkörpergehalt:	> 70 %
Zulässige Gesamtverformung:	10 %
Lagerfähigkeit:	18 Monate in geschlossenen Gebinden bei trockener, kühler Lagerung.
Farbe:	schwarz



VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein. Zur Vermeidung einer 3-Flanken-Haftung müssen Bewegungsfugen mit einer PE-Rundschnur, oder einem anderen Material, auf dem die Paste nicht haftet, und das kein Wasser aufsaugt, hinterfüllt werden. Vor Einbringen der Dichtungsmasse sollten die Fugenränder mit einem Klebeband begrenzt werden.

VERARBEITUNG

Das Produkt ist gut an die Fugenflanken anzupressen und vor der Hautbildung mit einem Spachtel o. ä. zu glätten.

BESONDERER HINWEIS

DACHT DICHT ist nicht geeignet für Verfugungen an Styropor und sonstigen lösemittelunverträglichen Untergründen. Dickere Schichtdicken sollten in mehreren Arbeitsgängen mit zeitlichem Abstand aufgebracht werden, damit die enthaltenen Lösemittel leichter abdampfen. Anderenfalls ist bei zu dicken Schichten, insbesondere bei gleichzeitiger Sonneneinwirkung mit Blasenbildung zu rechnen.

LIEFERFORM

300-ml-Kartusche

20 Stück/Karton
1200 Karton/Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 12. 09

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com