

**TECHNISCHES DATENBLATT****DICHT-FIX**

- hohe Klebkraft
- sofort regenfest
- witterungs- und alterungsbeständig

**ANWENDUNGSBEREICH**

**DICHT-FIX** ist speziell für Abdichtungsarbeiten im Dachdecker-, Spengler- und Klempnerhandwerk und in der Klima- und Lüftungstechnik geeignet. Da **DICHT-FIX** sofort regen- und frostfest ist, ist es ideal für Notreparaturen bei denen eine sofortige Dichtheit benötigt wird.

**EIGENSCHAFTEN**

**DICHT-FIX** ist eine leicht zu verarbeitende, standfeste Paste auf Acrylat-Copolymer-Basis, die plasto-elastisch aushärtet. **DICHT-FIX** verfügt eine universelle Haftung ohne Primer auf u.a. Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Bitumen, Holz, Beton, Mauerwerk, Putz, Fliesen, Dachziegel und Dachpappe. Die Untergründe dürfen auch feucht, glatt und nicht saugend sein. **DICHT-FIX** ist silikonfrei, sofort regenfest, bitumenverträglich, UV-, witterungs- und alterungsbeständig.

**TECHNISCHE DATEN**

Materialbasis:	Acryl-Copolymer
Dichte:	0,95 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität:	standfest
Lösemittelgehalt:	ca. 20 %
Verarbeitungstemperatur:	-5°C - +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C - +90°C
Hautbildungszeit (23°C/50 % rel. LF):	Max. 5 min
Aushärtung (23°C/50 % rel. LF):	3 mm pro 24 h
Shore A Härte nach DIN 53504:	ca. 17
Zulässige Gesamtverformung:	10 %
Lagerfähigkeit:	18 Monate bei kühler, trockener Lagerung
Farbe:	transparent

## VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein. Zur Vermeidung einer 3-Flanken-Haftung müssen Bewegungsfugen mit einer PE-Rundschnur, oder einem anderen Material, auf dem die Paste nicht haftet, und das kein Wasser aufsaugt, hinterfüllt werden. Vor Einbringen der Dichtungsmasse sollten die Fugenränder mit einem Klebeband begrenzt werden.

## VERARBEITUNG

Das Produkt ist gut an die Fugenflanken anzupressen und vor der Hautbildung mit einem neutralen, nicht färbenden Glättmittel zu glätten. Das Klebeband muss vor dem Nachglätten entfernt werden. Bei Bewegungsfugen sind, bezogen auf die Fugenbreite, folgende Fugentiefen einzuhalten:

**Breite Tiefe**

10 mm 10 mm

15 mm 10-12 mm

20 mm 12-14 mm

## BESONDERERE HINWEISE

**DICHT-FIX** ist nicht geeignet für Verfugungen an Styropor und sonstigen lösemittelunverträglichen Untergründen. Nach einschlägigen Normen sollen elastische Dichtstoffe nicht vollständig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen in dem nicht flexiblen Farbanstrich auftreten können. Bei Kontakt zu Bitumen oder weichmacherhaltigen Untergründen kann es zu Verfärbungen kommen.

## LIEFERFORM

300-ml-Kartusche

20 Stück/Karton  
1200 Karton/Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 12. 09

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com