

TECHNISCHES DATENBLATT**ELASTOROOFF LF**

LÖSEMITTELFREIER DACHDICHTSTOFF AUF BITUMENBASIS

- Dachdichtstoff und Kleber
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Verträglich mit Polystyrol (PS-Schaum)

ANWENDUNGSBEREICH:

ELASTOROOFF LF ist ein mit dispersionsmodifizierter, bituminöser Dachdichtstoff mit elastoplastischen Eigenschaften zum Abdichten von Alu-Klemmleisten und Dachleisten, sowie Verklebung und Abdichtung von bituminösen Dachfolien, Befestigung von Bleistreifen, Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Befestigung von bituminösen Schindeln und Verklebung von Dämmstoffen (auch Polystyrol).

HAFTUNG:

Eine ausgezeichnete Haftung auf Untergründen wie Mauerwerk, Metall, Holz und bituminösen Materialien. Im Allgemeinen ist ein Primer nicht erforderlich. Nur im Falle von stark porösen Untergründen wird **BATUBAND PRIMER** empfohlen.

TECHNISCHE ANGABEN:

Spezifisches Gewicht:	ca. 1,4 g/ml
Standvermögen:	<6 mm (bei + 20 °C)
Max. Bewegungsaufnahme:	10 %
Verspritzbarkeit:	> 150 g/Min. (bei + 20 °C)
Temperaturbeständigkeit:	Ca. - 20 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 40 °C
Lagerfähigkeit:	9 Monate bei nicht geöffneter Verpackung und trockener Lagerung bei + 5 °C bis + 30 °C
Farbe:	Schwarz



VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein.

VERARBEITUNG:

Bei der Fugenkonstruktion zu tiefe Fugen mit einer Schaumspur vorfüllen. **ELASTOROOF LF** gut gegen die Haftflanken spritzen und andrücken. Werkzeuge während des Glättens regelmäßig mit einer leichten Seifenlösung anfeuchten.

REINIGUNG:

Reinigen mit **BOSTIK SOLVENT 300**. Im ausgehärteten Zustand nur noch mechanisch zu entfernen.

LIEFERGEBINDE:

300 ml Kartusche

Art.-Nr.: 50-4105 001 I

20 Stück/Karton
1200 Stück/Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07. 06

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com