

TECHNISCHES DATENBLATT

NIBOGRUND EXPRESS

SPEZIALHAFTGRUND MIT SCHNELLER TROCKNUNGSZEIT

- auf Wand und Boden
- auf nichtsaugenden Untergründen
- schnelle Trocknungszeit
- hohe Verbundfestigkeit
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- einkomponentig
- leichte Verarbeitung
- hervorragende Haftung

ANWENDUNGSBEREICH:

Vorstrich auf dichten und glatten, nicht saugfähigen Untergründen zur Haftverbesserung von Spachtelmassen.

NIBOGRUND EXPRESS haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Betonflächen, keramischen Fliesen, Terrazzo, Natur- und Kunststeinplatten, Magnesiaestrich (kein Steinholzestrich), schlecht abgesandeten Gußasphaltestrichen sowie alten festsitzenden Nutzbelägen, wie z. B. homogenen PVC- und Flexbelägen (außer Gummi, Linoleum und Altbelägen mit weichelastischem Rücken Aufbau) und alten Fliesenbelägen. Verschraubte V 100 Spanplatten können nach Durchtrocknung von **NIBOGRUND EXPRESS** frühestens nach 24 Stunden weiterbearbeitet werden.

Für den Einsatz auf saugenden Untergründen empfehlen wir **NIBOGRUND G 16** oder **NIBOGRUND G 17**.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Acrylatdispersion
Farbe:	in Lieferform rot, nach Trocknung rötlich-transparent
Konsistenz:	flüssig
Spez. Gewicht:	ca. 1,4 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit:	bis +50 °C bei Fußbodenheizung
Auftrag:	Kurzflorrolle
Verbrauch:	ca. 100 g/m ² , je nach Untergrundbeschaffenheit
Trocknungszeit:	ca. 30 Minuten bei + 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern die Trocknungszeit.
Gefahrstoffverordnung:	nicht kennzeichnungspflichtig
Gefahrklasse nach VbF:	entfällt
Giscode:	D I – lösemittelfrei gemäß TRGS 610
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja – Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	In frischem Zustand mit Wasser
Lagerung:	Kühl und trocken. Vor Frost schützen. Anbruchgebände stets dicht verschlossen halten. Lagerfähig mindestens 6 Monate.



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18365 bzw. 18366 eben, fest, dauertrocken, sauber, trocken, fett- und silikonfrei, rissfrei, zug- und druckfest sein.

Alte wasserlösliche Klebstoffreste sind zu entfernen.

VERARBEITUNG:

NIBOGRUND EXPRESS vor Gebrauch aufrühren. Anschließend erfolgt der gleichmäßige Auftrag mittels Kurzflorrolle auf den Untergrund. Pfützenbildung vermeiden. Vor dem Aufbringen von Spachtelmassen muss **NIBOGRUND EXPRESS** völlig durchgetrocknet sein. Der trockene Vorstrichfilm ist rötlich-transparent und fast klebfrei.

LIEFERGEBINDE:

7 kg Eimer

Artikel-Nr. 50-0022 000 5

52 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07. 07

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 0 54 25/8 01-0 · Telefax 0 54 25/8 01-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com