

TECHNISCHES DATENBLATT**NIBOGRUND N 25**

NEOPRENE®-VORSTRICH – LÖSEMITTELFREI –

- lösemittelfrei
- schnell trocknend

ANWENDUNGSBEREICH:

Grundierung und Haftbrücke auf saugfähigen Untergründen wie Zementestriche und Spanplatten. Haftbrücke auf nicht saugfähigen Untergründen wie Gußasphaltestriche, Natur- und Kunststein, keramische Fliesen und Platten u. a. m. vor dem Egalisieren und Spachteln mit spannungsarmen Spachtel- und Ausgleichsmassen bzw. vor dem Klebstoffauftrag.
Für Magnesia- und Steinholzestriche **NIBOGRUND E 30** verwenden.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Polychloropren in wässriger Dispersion
Farbe:	Weiß – Nach dem Trocknen transparent
Viskosität:	Niedrigviskos
Spez. Gewicht:	1,1 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C; nicht unter + 10 °C Material- und Untergrundtemperatur
Auftrag:	Bürste, Rolle, Gummiwischer
Verbrauch:	100 - 150 g/m ²
Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529):	Ja
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja — Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
GISCODE:	D 1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Bodenbelagsarbeiten erfordern nach DIN 18365 einen sauberen, dauertrockenen, rissefreien, druck- und zugfesten und nach dem Überspachteln ebenen Untergrund. Für andere Anwendungen gelten sinngemäß entsprechende Voraussetzungen. Vorschriften der Estrichhersteller beachten. Grundierungen, Haftbrücken und Vorstriche sind nicht in der Lage, nicht normgerechte Untergründe „verlegereif“ zu machen. Sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Materialien optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.

VERARBEITUNG:

NIBOGRUND N 25 vor Gebrauch gut durchrühren. Neoprenvorstrich gleichmäßig auftragen – Pfützenbildung vermeiden – und zu einem transparenten Film trocknen lassen.

Nachfolgende Spachtel- und Egalisierungsarbeiten können bei feuchtigkeitsunempfindlichen Untergründen sofort nach Durchrocknung ausgeführt werden. Bei schwimmend verlegten Holzspanplatten der Type V 100 und Holzdielenböden mindestens 48 Stunden warten.

LIEFERGEBINDE:

10 kg Kanister

Art.-Nr. 50-0025 0006

32 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03. 08

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com