

TECHNISCHES DATENBLATT**NIBOWOOD PK 3****HOLZ- UND PARKETTLEIM – LÖSEMITTELFREI –**

- lösemittelfrei
- gut fließend
- spaltfüllend
- transparent auftrocknend
- lange offene Zeit

ANWENDUNGSBEREICH:

PVAc-Weißleim der Beanspruchungsgruppe D 3 nach nach DIN EN 204 für die wasserfeste Verleimung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	PVAc
Farbe:	weiß, transparent auftrocknend
Viskosität:	Leicht fließend
Spez. Gewicht:	1,1 g/cm ³
Offene Zeit:	Ca. 10 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen.
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C.
Verbrauch:	Ca. 5 g je lfd. Meter
Belastbar:	Nach mind. 24 Std./wasserfest nach 7 Tagen
GISCODE:	DI – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
Gef.StoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärteten Leim: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! Bei über + 5 °C, 12 Monate lagerfähig.



VERARBEITUNG:

Leim vor Gebrauch gut schütteln und ggf. temperieren. Die zu verleimenden Flächen müssen von Schmutz und Staub gesäubert werden. Alle zu verbindenden Teile sollen möglichst paßgenau sein. Der Leim wird mit der Dosierflasche in die Nut oder nach Angaben des Belagherstellers aufgebracht. Zuviel aufgetragenen Leim sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Eine Nachjustierung der Elemente ist innerhalb der offenen Zeit möglich.

Beachten Sie die speziellen Verlegehinweise der Belaghersteller.

LIEFERGEBINDE:

550 g Dosierflasche	Artikel- Nr. 50-3015 001 2	10 Stück pro Karton	51 Kartons pro Palette
1100 g Dosierflasche	Artikel- Nr. 50-3015 001 1	10 Stück pro Karton	36 Kartons pro Palette
10 kg Kanister	Artikel- Nr. 50-3015 001 6		32 Kanister pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 02. 08

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com