

# Trasszementmörtel

## Mauerwerkssanierung / Natursteinverlegung

### Produktprofil

<b>Anwendung</b>	Als Verlegemörtel für Natursteinplatten und Stufen, Fliesen und keramischen Platten im Bodenbereich, höher beanspruchte Pflasterdecken. Als Mauer-, Vormauer-, Vorspritz- und Putzmörtel für Verarbeitung von Hand. Besonders geeignet im Naßzellen- und Feuchtbereich als Ausgleichsmörtel, wo anschließend eine Abdichtung oder ein Sanierputz aufgebracht werden soll.
<b>Zusammensetzung</b>	Werk-Trockenmörtel der Mörtelgruppe MG III nach DIN 1053 und P III nach DIN 18550 unter der Verwendung von HEY <sup>DI</sup> Trasszementmörtel und gestuften Sanden der Körnung 0 - 4 mm.
<b>Eigenschaften</b>	HEY <sup>DI</sup> Trasszementmörtel ist frost- und tausalzbeständig und verhindert nachträgliche Ausblühungen auf dem Klinkermauerwerk.

### Anwendungsdaten

<b>Abbindung</b>	Topfzeit: ca. 4 Stunden
<b>Auftragsart</b>	anwerfen bzw. aufziehen
<b>Auftragsdicke (Putz)</b>	erste Lage etwa 1 cm dick, zweite Lage ebenfalls etwa 1 cm dick
<b>Ergänzendes Material</b>	evtl. HEY <sup>DI</sup> Haftemulsion-Konzentrat
<b>Nachbehandlung</b>	vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen
<b>Untergrundbehandlung</b>	Untergrund muß gut feucht sein. Organische Anstriche entfernen. Untergrundeigenschaften mineralisch, tragend und frei von jeglichen Trennschichten.
<b>Wasserbedarf:</b>	ca. 6,0 l pro 40-kg-Sack (Natursteinverlegung) ca. 6,5 l pro 40-kg-Sack (Putz- und Ausgleichsmörtel)
<b>Verbrauch</b>	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtstärke
<b>Körnung</b>	0 - 4 mm
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+ 5°C bis +35°C
<b>Werkzeugreinigung</b>	mit Wasser, ausgehärtet mechanisch bzw. mit HEY <sup>DI</sup> Kalklöser
<b>Wichtige Hinweise</b>	Untergrund satt vornässen und während der Verarbeitung vor starker Sonneneinstrahlung und Wind schützen. Nicht geeignet für Gipsuntergründe.

## biologisch/chemisch/physikalische Daten

**Basis** Tuffsteintraßzement mit ausgewähltem Zuschlag  
**Überstreichbarkeit** mit handelsüblichen Anstrichen

## Weitere Informationen

**Artikelnummer** 40-kg-Sack  
**Lagerung** Kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar  
**Hinweise** Giscode ZP 1

---

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Februar 2002/Druckdatum: 04-09

Niederlassung: D-26789 Leer · Tel. 0491 · 9124216 Fax 0491 · 9124210