

Sperrmörtel/Sperrmörtel fein

Bauwerksabdichtung auf der Positivseite

Produktprofil

Anwendung	▽Sperrmörtel ist ein universell einsetzbarer Reparaturmörtel für die Sanierung von Beton, die Ausbildung von Hohlkehlen o.ä., ist meerwasserbeständig. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die nachträgliche Verfügung von Mauerwerk und das Verfüllen nicht arbeitender Risse.
Zusammensetzung	▽Sperrmörtel ist ein polymermodifizierter, wasserabweisender Reparaturmörtel.
Eigenschaften	Gute Haftfestigkeit und geringes Schwindverhalten.

Anwendungsdaten

Abbindung	Topfzeit: ca. 2 Stunden, Erstarrungsende: ca. 5 Stunden
Auftragsart	mit einer geeigneten Kelle aufbringen
Auftragsdicke	max. 5 cm pro Arbeitsgang
Nachbehandlung	vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen
Produktalternativen	▽Quellmörtel
Untergrundbehandlung	mattfeucht vornässen, evtl. unter Zusatz von Haftemulsion-Konzentrat
Untergrundeigenschaften	der Untergrund muß gipsfrei, tragfähig und frei von jeglichen Trennschichten sein.
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 35°C
Verbrauch	pro Liter Hohlraum etwa 1,8 kg; bei Hohlkehlen mit 5 cm Kantenlänge etwa 2,0 kg pro lfdm.
Werkzeugreinigung	mit Wasser abwaschen, ausgehärtet mit Kalklöser oder mechanisch
Wichtige Hinweise	Untergrund satt vornässen, vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen

biologisch/chemisch/physikalische Daten

Basis	polymermodifizierter, wasserabweisender Reparaturmörtel
Begehbarkeit	nach 1 Tag
Belastbarkeit	nach 1 Tag, für den weiteren Aufbau schon nach 4 Stunden.
Frost- und Tausalzbeständigkeit	gegeben
Korngröße	▽Sperrmörtel Körnung 0 - 2 mm, ▽Sperrmörtel fein Körnung 0 - 1 mm

Mischungsverhältnis	3 Liter Anmachwasser pro 25 kg Trockenmörtel
Schwund	≤ 0,3 mm/m
Überstreichbarkeit	nach 4 Stunden
Zusatzstoffe	*Haftemulsion-Konzentrat (zur Erhöhung der Elastizität, Haftfestigkeit und Wassersperrung des Mörtelgutes) bzw. Wasser

Kauf/Bestellung/Information

Lieferform	25-kg-Sack
Lagerung	Kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar.

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Juni 2002/Druckdatum: 02-07

Niederlassung: D-26639 Wiesmoor · Tel. 04944 · 92030 Fax 920322