

# Spezialschlämme

## Bauwerksabdichtung auf der **Negativseite**

<b>Anwendung</b>	<b>Produktprofil</b> Das HEY <sup>DI</sup> Spezialabdichtungssystem „AQUASTOPP“ ist eine Abdichtung gegen schädliche Einwirkung von nichtdrückendem und drückendem Wasser mit hoher Belastung. Mit ihm können alle tragfähigen, mineralischen und gipsfreien Untergründe auf der wasserabgewandten Seite beschichtet werden.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Innenseitige Abdichtung von erd- oder wasserüberdeckten Bauwerken im Wand- und Bodenbereich, z. B. Keller, Kellerbauten, Schächte, Tunnel, Talsperren, Tiefgaragen, Wasserbehälter.
<b>Zusammensetzung</b>	Ein auf Zementbasis aufgebautes Pulver mit anorganischen Zusatzmitteln.
<b>Eigenschaften</b>	HEY <sup>DI</sup> Spezialschlämme ist ein auf das Spezialabdichtungssystem abgestimmtes, schnell-abbindendes Bindemittel. Frost- und tausalzbeständig.
	<b>Anwendungsdaten</b>
<b>Abbindung</b>	Erstarrungsende: 7 - 21 Minuten
<b>Auftragsart</b>	Anstrich
<b>Erforderliche Anstriche</b>	3 (angewendet im HEY <sup>DI</sup> Spezialabdichtungssystem) Ergänzende Materialien: HEY <sup>DI</sup> Puder-Ex, HEY <sup>DI</sup> Isolier-flüssig
<b>Untergrundbehandlung</b>	vornässen
<b>Untergrundeigenschaften</b>	der Untergrund muß mineralisch, fest, saugend und gipsfrei sein. Verarbeitungstemperatur ab + 5°C
<b>Verbrauch</b>	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Werkzeug</b>	Quast
<b>Werkzeugreinigung</b>	Mit Wasser, ausgehärtet mechanisch oder mit HEY <sup>DI</sup> Kalklöser
	<b>biologisch/chemisch/physikalische Daten</b>
<b>Basis</b>	Spezialzement
<b>Begehbarkeit</b>	nach 1 Tag
<b>Belastbarkeit</b>	nach 3 Tagen
<b>Druckfestigkeit</b>	ca. 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Frost- und Tausalzbeständigkeit</b>	gegeben
<b>Leitfähigkeit</b>	nicht leitfähig

## Weitere Informationen

**Lieferform**

1-kg-, 5-kg- und 15-kg-Kunststoffeimer

**Lagerung**

Kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar

---

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Januar 2006/Druckdatum: 10-07

Niederlassung: D-26639 Wiesmoor · Tel. 04944 · 92030 Fax 920322