

Feinspachtel

Zementäre Reparaturspachtel

Produktprofil

Anwendung	▼Feinspachtel ist ein zementgebundener, polymermodifizierter Reparaturspachtel zur Feinspachtelung von Sichtbetonflächen.
Zusammensetzung	▼Feinspachtel ist ein polymermodifizierter, wasserabweisender Reparaturmörtel
Eigenschaften	Gute Haftfestigkeit und geringes Schwindverhalten

Anwendungsdaten

Abbindung	Topfzeit: ca. 3 Stunden, Erstarrungsende: ca. 4 - 5 Stunden
Auftragsart	mit einer geeigneten Kelle aufbringen
Auftragsdicke	im Mittel ca. 1 mm, max. 5 mm pro Arbeitsgang
Nachbehandlung	vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen
Untergrundbehandlung	mattfeucht vornässen, evtl. unter Zusatz von ▼Haftemulsion-Konzentrat
Untergrundeigenschaften	der Untergrund muß gipsfrei, tragfähig und frei von jeglichen Trennschichten sein
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² bei 1 mm Schichtstärke
Werkzeugreinigung	mit Wasser abwaschen, ausgehärtet mit ▼Kalklöser
Wichtige Hinweise	Untergrund satt vornässen, vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen

biologisch/chemisch/physikalische Daten

Basis	polymermodifizierter, wasserabweisender Reparaturspachtel
Begehbarkeit	nach 2 Tagen
Belastbarkeit	nach 2 Tagen
Frost- und Tausalzbeständigkeit	gegeben

Korngröße	0 - 0,3 mm
Mischungsverhältnis	ca. 4,5 Liter Anmachwasser pro 25 kg Trockenmörtel
Überstreichbarkeit	nach 5 - 6 Stunden
Zusatzstoffe	▼Haftemulsion-Konzentrat (zur Erhöhung der Elastizität, Haftfestigkeit und Wassersperrung des Mörtelgutes) bzw. Wasser.
Lieferform	(25-kg-Sack)
Lagerung	Kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar.
Hinweise	Giscode ZP1

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand November 2005/Druckdatum: 12-05

Niederlassung: D-26639 Wiesmoor · Tel. 04944 · 92030 Fax 920322