

# ▼ Rapid 1 / Rapid 3 / Rapid 8

## Blitzzemente für die Wandsanierung

### Innerhalb von Minuten abbindender Werk trockenmörtel für Schnellreparaturen, Eilmontagen sowie zur Abbindebeschleunigung von Sand-Zement-Mischungen

<b>Anwendungsgebiete:</b>	Mit dem Zusatz von <b>▼Rapid 1, 3 oder 8</b> bei Putz- und Betonarbeiten lassen sich die Abbindezeiten der Mörtel gezielt verkürzen. Mit den unvermischten <b>▼Rapiden</b> können kleine Hohlräume vergossen, Risse verdammt, Löcher ausgespachtelt, Einbauteile fixiert und Stahl- und Kunststoffteile in Beton und Mauerwerk verankert werden.						
<b>Eigenschaften</b>	<b>▼Rapide</b> sind nach Wasserkontakt schnell abbindende Werk trockenmörtel, die bei Zugabe zu Sand-Zement-Mischungen deren Abbindezeiten verkürzen. Unvermischte <b>▼Rapide</b> sind nach der Durchhärtung wasserundurchlässig und witterungsbeständig.						
<b>Technische Daten:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Farbe:</td> <td>zementgrau</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur:</td> <td>+5°C bis +30°C</td> </tr> <tr> <td>Erstarrungsende (bei 20°C):</td> <td>nach ca. 1 Minute (<b>▼Rapid 1</b>) nach ca. 3 Minuten (<b>▼Rapid 3</b>) nach ca. 8 Minuten (<b>▼Rapid 8</b>)</td> </tr> </table>	Farbe:	zementgrau	Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C	Erstarrungsende (bei 20°C):	nach ca. 1 Minute ( <b>▼Rapid 1</b> ) nach ca. 3 Minuten ( <b>▼Rapid 3</b> ) nach ca. 8 Minuten ( <b>▼Rapid 8</b> )
Farbe:	zementgrau						
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C						
Erstarrungsende (bei 20°C):	nach ca. 1 Minute ( <b>▼Rapid 1</b> ) nach ca. 3 Minuten ( <b>▼Rapid 3</b> ) nach ca. 8 Minuten ( <b>▼Rapid 8</b> )						
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	Der mineralische Untergrund muß fest und tragfähig sein. Der Untergrund muß frei von Gips, Bitumen, Fetten und Ölen, Staub, Farben und jeglichen Trennschichten sein. Zementleimschichten, Kalk- und Bänderanstriche sind abzufräsen oder sandzustrahlen. Der Untergrund muß vor der Verarbeitung satt vorgeätzt werden.						
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Als Zugabe zu Putz oder Beton wird <b>▼Rapid</b> zunächst mittels Rührwerk oder geeignetem Mörtelmischer in trockenem Zustand homogen mit dem Sand und dem Zement vermischt. Danach die Mischung mit Wasser zu einem Mörtel mit zähflüssiger Konsistenz anrühren. Anschließend den Mörtel zügig verarbeiten. Ungestreckte <b>▼Rapid</b> werden schnell mit Wasser zu einem Mörtel mit zähflüssiger Konsistenz angerührt. Anschließend sind diese sofort zu verarbeiten.</p> <p>Immer nur soviel Material anrühren, wie innerhalb der angegebenen Zeit verarbeitet werden kann. Rapide mittels Kelle in die Hohlräume einbringen, verdichten und sofort glätten. Bis zur vollständigen Erhärtung dürfen die fixierten Bauteile nicht bewegt werden. Nach ca. 15 Minuten hat der abgebundene Mörtel seine Endfestigkeit erreicht.</p>						
<b>Verbrauch:</b>	Je nach Bedarf und Anwendung.						
<b>Reinigung der Arbeitsgeräte:</b>	Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort mit Wasser zu reinigen. Ausgetrocknete Rückstände mit <b>HEY<sup>DI</sup> Kalklöser</b> oder mechanisch entfernen.						
<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken. Originalverpackt 12 Monate haltbar.						
<b>Lieferform:</b>	1-kg-Dose (Rapid 8) 5-kg-Eimer (Rapid 8) 15-kg-Eimer (Rapid 1, 3, 8)						
<b>Arbeitsschutz:</b>	Enthält Zement, reagiert mit Wasser alkalisch. Augen- und Hautreizungen sind möglich. Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern.						
<b>Hinweise:</b>	Die Abbindezeit ist abhängig von der Menge der Beimischung, dem gewählten <b>▼Rapid (1, 3 oder 8)</b> , der Temperatur und den verwendeten Zementen. Giscode ZP 1 (chromatarm)						

---

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Juli 2005/Druckdatum: 07-11

Niederlassung: D-26789 Leer · Tel. 0491 · 9124216 Fax 0491 · 9124210