

TECHNISCHES DATENBLATT**NIBOPLAN W28****GIPSWANDSPACHELMASSE ZUM FÜLLEN VON VERTIEFUNGEN AN WÄNDEN UND DECKEN**

- fällt nicht bei
- trocknet rissfrei auf, auch in größeren Schichtstärken
- sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- gut schleifbar
- sehr gute Haftung
- hoch kunststoffvergütet
- feinkörnig
- hautfreundlicher pH-Wert

ANWENDUNGSBEREICH:

Wandspachtelmasse zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen bei Gipskartonplatten und anderen Ausbauplatten (mit und ohne Gaze). **NIBOPLAN W28** dient zum Auffüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken. Geeignet auf gängigen Untergründen wie Gipskartonplatten, Beton, Rohmauerwerk und Porenbeton im Innenbereich. Auch geeignet zum Versetzen von Gipsdielen.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Calciumsulfat, kunststoffvergütet, faserverstärkt
Farbe:	Weiß, nach Trocknung
Schüttdichte:	ca. 1,0 kg/l
Frischmörteldichte:	ca. 1,5 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
Verarbeitungszeit:	bei + 18 °C innerhalb von ca. 30 Minuten nach dem Anmischen
Ansatzverhältnis:	2,6 l Wasser auf 5 kg Pulver 9,2 l Wasser auf 17,5 kg Pulver
Verbrauch:	ca. 1,0 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke
Trockenzeit:	abhängig von der Schichtdicke, 1 - 24 Stunden
pH-Wert:	ca. 7,5
GISCODE:	CP I
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Lagerung:	Trocken lagern, 12 Monate lagerfähig.



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Öl, Wachs, groben Verunreinigungen; nicht zu glatt, gleichmäßig saugend und eben sein. Untergründe ggf. mit Grundierung **TIEFENGRUND** oder **PUTZ- und HAFTGRUND** vorstreichen.

VERARBEITUNG:

In ein sauberes Gefäß gibt man sauberes, kaltes Wasser vor. Danach das Spachtelmassenpulver hineingeben und mit einer Rührmaschine (z. B. Bohrmaschine mit **BOSTIK-Rührstab**) zu einem klumpenfreien Ansatz anrühren. Eine Reifezeit von ca. 2 Minuten ist empfehlenswert. Die Masse wird während der Verarbeitungszeit auf den Untergrund aufgetragen. Der Auftrag erfolgt mit einer geeigneten Kelle und wird ggf. nachgeglättet.

Nachfolgende Anstrich- und Klebearbeiten erst durchführen, wenn der Spachtelauftrag angezogen ist.

Hinweis: Verbleibende abgebundene Reste im Anrührgefäß beschleunigen das Abbinden der darauffolgenden Mischung.

LIEFERGEBINDE:

5 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-7891 066 3	80 Stück pro Palette
17,5 kg Sack	Artikel-Nr. 50-7891 066 4	42 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 11.08

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com