

TECHNISCHES DATENBLATT**TIEFENGRUND**

DISPERSIONS-TIEFGRUND

- lösemittelfrei
- hohes Eindringvermögen

ANWENDUNGSBEREICH:

TIEFENGRUND ist eine Grundierung mit hohem Eindringvermögen und verfestigender Wirkung für den Einsatz im Wand- und Deckenbereich. Geeignet für zement-, gips-, kalkhaltige Untergründe und Spanplatten vor Klebe-, Putz-, Spachtel- und Anstricharbeiten.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Feinteilige Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Nach dem Trocknen farblos
Viskosität:	Niedrigviskos
Spez. Gewicht:	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15 ° und + 20 °C; nicht unter + 5 °C Material- und Untergrundtemperatur
Auftrag:	Mit üblichen Streich-, Walz- und Spritzgeräten
Verbrauch:	Auf glatten Untergründen ca. 200 g/m ² . Auf rauhen, porösen Untergründen ca. 400 g/m ² .
Trockenzeit:	je nach den klimatischen Bedingungen 2 - 24 Stunden
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser
GISCODE:	D1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18350 „Putz- und Stuckarbeiten“, der DIN 18366 „Tapezierarbeiten“ u.ä. insbesondere eben, dauertrocken, sauber (frei von Ausblühungen, Schimmel, Sinterschichten, Verunreinigungen durch Öle, Fette, Nikotin, ...), rissefrei und nicht zu glatt sein. Für andere Anwendungen gelten sinngemäß andere Voraussetzungen.

Grundierungen, Haftbrücken und Vorstriche sind nicht in der Lage, nicht normengerechte Untergründe verlegereif zu machen. Sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Materialien optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.

VERARBEITUNG:

TIEFENGRUND vor Gebrauch umrühren, mit einem Verarbeitungsgerät auftragen und zu einem transparenten Film trocknen lassen. Nachfolgende Spachtel-, Putz-, Anstrich- und Egalisierungsarbeiten können bei feuchtigkeitsunempfindlichen Untergründen sofort nach Durchtrocknung ausgeführt werden, i. d. R. nach 2 - 5 Stunden. Bei feuchtigkeitsempfindlichen, z. B. gipshaltigen Untergründen ist eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten. Bei Holzspanplatten mindestens 48 Stunden warten.

LIEFERGEBINDE:

1 kg Flasche	Artikel-Nr. 50-0018 066 1	10 Stück pro Karton 36 Kartons pro Palette
5 kg Kanister	Artikel-Nr. 50-0018 066 5	60 Stück pro Palette
10 kg Kanister	Artikel-Nr. 50-0018 066 6	32 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06. 05