

TECHNISCHES DATENBLATT



BOSTIK® VLIESFIX HAFTMITTEL FÜR TEXTILE BELÄGE MIT VLIESRÜCKEN – SEHR EMISSIONSARM –

- lösemittelfrei
- leicht auftragbar
- schnell trocknend
- wasserablösbar



ANWENDUNGSBEREICH:

Haftmittel zur Arretierung von textilen Bodenbelägen mit Vliesrücken und selbstliegenden Teppichfliesen mit Vliesrückenausstattung. Geeignet auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC- und CV-Belag, Linoleum, Holzboden sowie Natur- und Kunststein im privaten Wohnbereich. **BOSTIK® VLIESFIX** kann auch für die nahtlose Verlegung von CV-Belägen bis max. 20 m² Raumfläche auf gespachtelten Untergründen eingesetzt werden. Verlegte Beläge und Teppichfliesen können jederzeit vom Untergrund wieder aufgenommen werden.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Kunstharzdispersion
Farbe:	weiß
Spez.-Gewicht:	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15° C und + 20° C
Auftrag:	Mit kurzfloriger Lammfell- oder Nylonrolle
Verbrauch:	<u>Teppichbeläge mit Vliesrücken:</u> 70 - 130 g/m ² <u>CV-Beläge:</u> 160 - 200 g/m ²
Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung:	Ja – im privaten Wohnbereich bei einem Fixierungsauftrag von mind. 130 g/m ² auf gespachtelten Flächen und vorhandenen Nutzbelägen
GISCODE:	DI – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC 1 „sehr emissionsarm“
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß eben, fest, dauertrocken und frei von Staub, Oel, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln sein. Saugende Untergründe sind mit **NIBOGRUND G 17** (1:1 wasserverdünnt) vorzubehandeln. Vorhandene Nutzböden müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. Vor der Verlegung auf Altbelägen ist eine Grundreinigung mit einem handelsüblichen Grundreiniger durchzuführen.

Die Anwendung der Fixierung auf Holzuntergründen ist möglich. Beim späteren Ablösen können jedoch Beschädigungen des Untergrundes durch Wassereinwirkung nicht ausgeschlossen werden.

Eine Veränderung alter Nutzschichten fällt ausdrücklich nicht unter unsere Gewährleistung.

VERARBEITUNG:

BOSTIK® VLIESFIX mit einer geeigneten Auftragsrolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und zu einem transparenten Film aufdrehen lassen. Die Trockenzeit beträgt bei saugfähigen Untergründen 15 - 30 Minuten. Bei nicht saugfähigen Untergründen eine Ablüfzeit von 30 - 40 Minuten einhalten, bis der Einstrich völlig abgetrocknet ist. Danach den Belag einlegen und gründlich anreiben. Bei der Verlegung von Teppichfliesen darauf achten, daß die Plattenfugen nicht verklebt werden.

Hinweis zur Verlegung von CV-Belägen:

Für die sichere Arretierung von CV-Belägen ist der Auftrag mit einer Lammfellrolle bei einem Fixierungsauftrag von 160-200 g/m² erforderlich.

KURZFRISTIGE FEUCHTIGKEITSEINWIRKUNG:

Eine kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung schwächt die Klebkraft des Haftmittels. Deshalb durchnäßte Stellen des Bodenbelages trocknen, ggf. die Fläche etwas beschweren. Hierdurch wird wieder die volle Klebkraft erzielt.

ENTFERNEN DES BELAGES:

Belag an einer Ecke lösen und vollständig entfernen. Fixierungsfilm mit warmem Wasser unter Zusatz von handelsüblichem Grundreiniger durchtränken. Nach 30 - 60 Minuten Einwirkzeit (eventuell länger) **BOSTIK® VLIESFIX** mit einem glatten Spachtel oder Bürste entfernen. Ein Wiederauftrocknen des Fixierungsfilms ist zu vermeiden, nötigenfalls mit PVC-Folie abdecken.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

LIEFERGEBINDE:

1 kg Flasche	Art.-Nr. 50-7430 001 1	10 Stück pro Karton 36 Karton pro Palette
3 kg Kanister	Art.-Nr. 50-7430 001 4	60 Stück pro Palette
10 kg Kanister	Art.-Nr. 50-7430 001 6	32 Stück pro Palette
150 kg Faß	Art.-Nr. 50-7430 067 8	2 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 08. 07