

TECHNISCHES DATENBLATT**VLIES-FIX extra**


FIXIERUNG FÜR TEXTILE BELÄGE MIT VLIESRÜCKEN

- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei
- roll- und spachtelfähig
- lange Einlegezeit
- sichere Endhaftung
- wasserablösbar

ANWENDUNGSBEREICH:

Fixierung mit hoher Anfangsklebkraft für textile Bodenbeläge mit Vliesrückenausstattung auf gespachtelten Estrichen, vorhandenen Nutzböden wie PVC- und CV-Belag, Linoleum, Holzboden sowie Natur- und Kunststein im privaten Wohnbereich.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Dispersionssystem
Farbe:	weiß
Viskosität:	roll- und streichfähig
Spez.-Gewicht:	1,1 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15° C und + 20° C
Auftrag:	Mit Rolle oder feingezahntem Spachtel  TKB-Zahnform A4
Verbrauch:	100 - 250 g/m ² Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten.
Belastbar:	Ab 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529), auf Fußbodenheizung und bei Shampooanierung:	Ja – im privaten Wohnbereich bei einem Fixierungsauftrag von mindestens 250 g/m ² auf gespachtelten Flächen und vorhandenen Nutzbelägen
GISCODE:	D1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC 1 „sehr emissionsarm“
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärtete Fixierung: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß eben, fest, sauber und dauer trocken sein. Vorhandene Nutzböden müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. Vor der Verlegung auf Altbelägen ist eine Grundreinigung durchzuführen.

Die Anwendung der Fixierung auf Holzuntergründen ist möglich. Beim späteren Ablösen können jedoch Beschädigungen des Untergrundes durch Wassereinwirkung nicht ausgeschlossen werden.

Eine Veränderung alter Nutzsichten fällt ausdrücklich nicht unter unsere Gewährleistung.

VERARBEITUNG:

VLIES-FIX extra wird mit einer Rolle oder einem feingezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen, der Belag nach einer Ablüfzeit von 15 - 20 Minuten eingelegt und gründlich angerieben. Nach 30 - 45 Minuten nochmals anreiben.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

KURZFRISTIGE FEUCHTIGKEITSEINWIRKUNG:

Eine kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung schwächt die Klebkraft der Fixierung. Deshalb durchnäßte Stellen des Bodenbelages trocknen, ggf. belasten. Danach wird wieder die volle Klebkraft der Fixierung erzielt.

ENTFERNEN DES BELAGES:

Belag an einer Ecke lösen und vollständig entfernen. Vliesrücken- und Fixierungsreste mit warmem, spülmittelhaltigem Wasser durchtränken. Nach dem Einweichen mit einem glatten Spachtel oder Bürste entfernen.

LIEFERGEBINDE:

3,5 kg Eimer	Art.-Nr. 50-7420 001 4	90 Stück pro Palette
6 kg Eimer	Art.-Nr. 50-7420 001 5	51 Stück pro Palette
12 kg Eimer	Art.-Nr. 50-7420 001 6	30 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 04. 08